

pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com

PRIMER NORMAL


Акриловый грунт - пропитка (concentrated) для интерьерного и экстерьерного применения.

Концентрированный, требуется разбавление водой от 1:5 до 1:8



Основные характеристики

Описание продукта:



PRIMER NORMAL — это КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ грунтовка-пропитка на водной основе для внутренних и наружных работ, созданная на основе акриловой эмульсии. Материал проникает в штукатурку и герметизирует пористые поверхности, скрепляя несвязанные их части. Обеспечивает как хорошую паропроницаемость, так и отличную адгезию к финишным покрытиям. Делая поверхностное впитывание равномерным, PRIMER NORMAL обеспечивает однородность цвета при нанесении финишных красок и декоративных штукатурок.

Применение:

Рекомендуется для внутренних работ по штукатурке, шпатлевке и гипсовым элементам штукатурке, а также для наружных работ по соответствующим образом подготовленным кирпичным стенам, бетону, натуральному дереву или МДФ и т.д.

Рекомендуется для подготовки поверхностей под декоративные штукатурки любых типов, в том числе на известково-минеральной основе.



При первичном применении материал PRIMER NORMAL требует обязательного разбавления чистой водой в соотношении от 1:5 (для внешних поверхностей) до 1:8 (для внутренних поверхностей).

Подготовка

Новые интерьерные поверхности:

Все поверхности должны быть сухими и выдержаными в соответствии с рекомендациями поставщика – обычно около 30 дней. Шероховатые поверхности можно заполнить шпаклевкой ORSO INFINITY, чтобы получить гладкую поверхность. Убедитесь, что основа, на которую будет нанесено покрытие, очищена от пыли и грязи. Нанесите 1-2 слоя грунтовки PRIMER NORMAL, а через 4-6 часов – два слоя краски для стен или декоративную штукатурку. Для применения PRIMER NORMAL, пожалуйста, обратитесь к техническим методам, приведенным ниже.

Старые интерьерные поверхности:

если имеется плесень следует ее удалить перед покраской, промыв ее специальным раствором для удаления плесени. Далее почистить заплесневевший участок. Существующую отслоившуюся краску следует сокоблить и отшлифовать до прочной поверхности. Глянцевые поверхности следует отшлифовать до матового состояния. Покрытия в плохом состоянии должны быть удалены полностью. Заполните трещины и отверстия шпаклевкой ORSO INFINITY, затем отшлифуйте. Удалите всю шлифовальную пыль. Нанесите 1-2 слоя грунтовки PRIMER NORMAL, а через 4-6 часов – два слоя краски для стен или декоративную штукатурку. Для применения, пожалуйста, обратитесь к техническим методам, приведенным ниже.



✉ orsochem.com

✉ commerce@orsochem.com

📞 +7 (499) 685-45-47

✉ pratta.xyz

✉ info@pratta.xyz

📞 +7 (499) 685-16-25

pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com

Новые экстерьерные поверхности:

Все поверхности должны быть сухими и выдержаными в соответствии с рекомендациями поставщика – обычно около 30 дней. Шероховатые поверхности можно заполнить специальной фасадной шпатлевкой (штукатуркой) чтобы получить гладкую поверхность. Убедитесь, что основа, на которую будет нанесено покрытие, очищена от пыли и грязи. Нанесите 1-2 слоя грунтовки PRIMER NORMAL, а через 4-6 часов – два слоя краски для стен или декоративную штукатурку. Для применения, пожалуйста, обратитесь к техническим методам, приведенным ниже.

Старые экстерьерные поверхности

Если имеется плесень следует ее удалить перед покраской, промыв ее специальным раствором для удаления плесени. Далее почистить заплесневевший участок. Существующую отслоившуюся краску следует сокоблить и отшлифовать до прочной поверхности. Глянцевые поверхности следует отшлифовать до матового состояния. Покрытия в плохом состоянии должны быть удалены полностью. Заполните трещины и отверстия шпатлевкой (штукатуркой) для наружных поверхностей. Затем отшлифуйте поверхность до гладкого эффекта. Удалите всю шлифовальную пыль. Нанесите 1-2 слоя грунтовки PRIMER NORMAL, а через 4-6 часов – два слоя краски для стен или декоративную штукатурку. Для применения, пожалуйста, обратитесь к техническим методам, приведенным ниже.



Не рекомендуется наносить грунтовку-пропитку под прямыми лучами солнца или на нагретую поверхность. Не рекомендуется наносить материал на сырую поверхность.

Нанесение краски

Перед использованием, концентрат грунтовки-пропитки PRIMER NORMAL требуется разбавить чистой водой. Степень разбавления зависит от впитываемости поверхности и колеблется от 1:8 до 1:5.

Кисть или валик:



Используйте кисть с нейлоновой (полиэстер) или с натуральной щетиной.
Используйте валик с синтетическим ворсом или овечьей шерсти.

Краскопульт:



Давление: 140–160 бар. (2000–2350 psi). Сопло: 0,017–0,021 дюйма. Разбавление водой зависит от используемой безвоздушной системы (рекомендуемое соотношение не менее 1:4). Перед началом работы настоятельно рекомендуется сделать пробное покрытие поверхности.



✉ orsochem.com

✉ commerce@orsochem.com

📞 +7 (499) 685-45-47

✉ pratta.xyz

✉ info@pratta.xyz

📞 +7 (499) 685-16-25

pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com · pratta.xyz · orsochem.com

Технические характеристики

Температура нанесения:	+5 ÷ +35 °C
Относительная влажность:	< 85%
Высыхание на касание:	30 минут
Межслойное высыхание:	4-6 часов
Полное высыхание:	24 часа
Удельный вес:	0,95–1,05 кг/л
pH:	6.5 ÷ 8
Теоретический расход:	8 ÷ 10 м ² /л
Цвет:	прозрачный
Packing:	1 л, 5 л

Хранение



Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.



✉ orsochem.com

✉ commerce@orsochem.com

📞 +7 (499) 685-45-47

✉ pratta.xyz

✉ info@pratta.xyz

📞 +7 (499) 685-16-25